

<b>Leistungserklärung</b>		LE No.: DDS 001
gemäss Anhang III BauPVO (305/2011/EU) und Bauproduktenverordnung (Änderung usw.) (EU-Austritt) 2019 (Nr. 465) Bauproduktenverordnung (Änderung usw.) (EU-Austritt) 2020 (Nr. 1359)		
für das Bauprodukt	<b>Warmgewalzter Stabstahl und Profile</b>	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<b>S235JR / S275JR + AR</b> <b>BS EN / EN 10025-2: 2004</b>	
2. Chargen-Nr. / Serien Nr.: gemäss Artikel 11 Absatz 4	<b>Siehe Stempelung / Etikett / Abnahmeprüfzeugnis</b>	
3. Verwendungszweck des Bauprodukts:	<b>Stäbe und Profile für den Stahlbau</b>	
4. Kontaktanschrift des Herstellers: Gemäss Artikel 11 Absatz 5	<b>Duferco Danish Steel A/S</b> <b>Havnevej 47, 3300 Frederiksværk</b> <b>Denmark</b>	
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: Gemäss Artikel 12 per. 2	<b>Nicht relevant</b>	
6. Bewerterssystem der Leistungsbeständigkeit: Gemäss Anhang V	<b>BS EN / EN 10025-1, annex ZA, System 2+</b>	
7. Die notifizierte Stelle: hat die Erstinspektion und laufende Überwachung nach dem System: vorgenommen, und das Zertifikat: als Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt	<b>TÜV Nord Systems GmbH &amp; Co. KG, Hamburg,</b> <b>Kenn.Nr. 0045 / TÜV UK Limited 0879</b> <b>2+</b> <b>0045-CPR-0620 / 0879-CPR-10025-1- DE00012</b>	
8. Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung:	<b>nein</b>	

10 Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mauro Bucciolini


General Supervisor

Name und Funktion

Frederiksværk, 15.01.2024

Ort und Datum

Unterschrift



<b>9. Erklärte Leistung:</b>									
<b>Wesentliche Merkmale</b>			<b>Leistung</b>			<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>			
<b>Toleranzen nach Masse und Form</b>	Flach		EN 10058			<b>BS EN / EN 10025-1: 2004</b>			
	Rund		EN 10060						
	Vierkant		En 10059						
	U-Profil		EN 10279						
	Gleichschenklige Winkel		EN 10056-2						
	Ungleichschenklige Winkel		EN 10056-2						
<b>BS EN / EN 10025-2: 2004</b>									
<b>Streckgrenze S235JR / S275JR</b>	<b>Neendicke mm</b>		<b>Min Werte MPa</b>						
		≤16	275						
	>16	≤40	265						
	>40	≤63	255						
	>63	≤80	245						
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>Neendicke mm</b>		<b>Min/max Werte MPa</b>						
	=3	≤100	410-510						
<b>Bruchdehnung</b>	<b>Neendicke mm</b>		<b>Min Werte % (A5)</b>						
	≥ 3	≤ 40	26						
	>40	≤63	25						
	>63	≤100	24						
<b>Kerbschlagarbeit KV</b> (Wenn zum Zeitpunkt der Bestellung vereinbart)	<b>Neendicke mm</b>	<b>Temperatur °C</b>	<b>Min Werte Joule</b>						
	≤ 150	+20	27						
<b>Schweisseignung</b>	<b>Neendicke mm</b>		<b>CEV max Werte %</b>						
		≤30	0,35						
	>30	≤40	0,35						
	>40	≤150	0,38						
<b>Beständigkeit</b> (chemische Zusammensetzung)	<b>Nominal thickness mm</b>			<b>Si % max</b>	<b>Mn % max</b>	<b>P % max</b>	<b>S % max</b>	<b>N % max</b>	<b>Cu % max</b>
	≤ 16	>16 ≤ 40	>40						
	<b>C% max</b>								
	0,17	0,17	0,20	-	1,40	0,040	0,040	0,012*	0,55
	*Der Höchstwert für den Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chem. Zusammensetzung einen Gesamtgehalt von Aluminium von mind. 0,020 % zeigt oder wenn genügend andere Stickstoffabbindenden Elemente enthalten sind.								